



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

### 8091 Alfa Grundierung FLEX

**Lösemittelfreie, universell einsetzbare Grundierung  
für Alfa 1K Flachdachabdichtung/-beschichtung FLEX**



Außen

#### Technische Daten:

| Eigenschaften            | Wert                                  |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Farbe:                   | Transparent                           |
| Dichte:                  | 1,01 kg/l                             |
| Verbrauch:               | Ca. 0,15l/m <sup>2</sup> pro Anstrich |
| Gebindegröße:            | 5l                                    |
| Verarbeitungstemperatur: | +5 °C bis +35 °C                      |
| Trocknungszeit*:         | Ca. 2 Std.                            |
| Inhaltsstoffe:           | Kunststoff-Dispersion, Netzmittel     |
| Lagerung:                | Frostfrei, 12 Monate                  |

\* Bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1