Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt



8109 Alfa Reparaturasphalt

Gebrauchsfertiger und sofort belastbarer Reparaturkaltasphalt

Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Basis	Bitumenkomponenten, Gesteinskörnungen nach DIN EN 13043, Polymer, Kleber und Additive	
Verbrauch Max	20 kg / m²	
Ergiebigkeit	1 m²	
Hinweis zum Verbrauch	Der Verbrauch ist abhängig von Verdichtungsgrad und Körnung im Mittel ca. 20kg je m^2 je cm Einbaustärke verdichtet.	
Verarbeitungstemperatur min.	-5 °C	
Verarbeitungstemperatur max.	40 °C	
Optimale Verarbeitungstemperatur min.	5 °C	
Aushärtungszeit	Unmittelbar	
Normen	DIN 1995-4	
Körnung	0 - 11 mm	
Einbauhöhe	1,5 - 5 cm	

MADE IN GERMANY

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 11-2026