Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8170 Alfa purSeal+ ETAG Flüssigabdichtung 2K LF

Lösemittelfreie, rissüberbrückende 2K-Flüssigabdichtung mit ETAG 005 Zulassung

Innen Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Form:	Flüssig	
Farbe:	Anthrazit	
Verarbeitungszeit:	Ca. 30 Min.	
Regenfest nach:	Ca. 2 h	
Begehbar nach:	Ca. 16 h	
Ausgehärtet nach:	Ca. 72 h	
Weiterbeschichtbar nach:	Ca. 16 h	
Mit Gussasphalt nach:	Ca. 16 h	
Kurzzeittemperaturbeständig:	250 °C	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:	μ ≈ 3.100	
Widerstand gegen Windlasten:	≥ 50 kPa	
Beanspruchung durch Feuer von außen:	B_{ROOF}(t1)	DIN EN 13501-5
Brandverhalten:	E	DIN EN 13501-1
Nutzungsdauer:	W3	
Klimazonen:	M und S	
Nutzlasten:	P1 bis P4	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 01-2025

Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Dachneigung:	S1 bis S4	
Oberflächentemperatur mind.:	TL4 (- 30 °C)	
Oberflächentemperatur max.:	TH4 (+ 90 °C)	
Verbrauch:	Je nach Beschaffenheit des Untergrundes: mind. 3,0 kg / m² je nach Schichtstärke	
Lagerung:	Kühl, fostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig	

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 01-2025