Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8175 Alfa purSeal+ Detail-/ Flachdachabdichtung 1K LF

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige 1K-Flüssigabdichtung

Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Form:	Flüssig	
Standardfarbe:	Anthrazit	
Verarbeitungzeit:	Ca. 30 Min.	
Regenfest:	Nach ca. 1 Std.	
Begehbar:	Nach ca. 12 Std.	
Ausgehärtet:	Nach ca. 1 bis 2 Tagen	
Wasserdampfwiderstanszahl:	~ 2100 µ	
Widerstand gegen Windlast:	≥ 50 kPa für reißfeste Untergründe	
Beanspruchung durch Feuer von außen:	$B_{ROOF}(t1)$	DIN EN 13501-5
Brandverhalten:	E	DIN EN 13501-1
Nutzungsdauer:	W3	
Klimazonen:	M und S	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 01-2025

Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Nutzlast:	P1 bis P4	P1 bis P4
Dachneigung:	S1 bis S4	S1 bis S4
Oberflächetemperatur:	Mind. TL4 (- 30 °C), max. TH4 (+ 90 °C)	Mind. TL4 (- 30 °C), max. TH4 (+ 90 °C)
Verbrauch je nach beschaffenheit des Untergrundes:	Mind. 3,0 kg / m²	Mind. 3,0 kg / m²
Lagerung:	Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig	Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 01-2025