



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8180 Alfa proteXos 1K Dach

Lösemittelfreie, hochwertige, rissüberbrückende 1K-Flüssigabdichtung mit europäischer technischer Bewertung



Innen

Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Basis	Polyurethan-Hybrid	
Farbe	Telegrau	
Untergrundtemperatur min.	-5 °C	
Untergrundtemperatur max.	50 °C	
μ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand)	ca. 864	
Brandverhalten (DIN 13501-1)	Klasse E (normalentflammbar)	
Rissüberbrückung	2 mm	
Verbrauch Min.	ca. 3,2 kg / m ²	
Begehbar	nach ca. 12 Std. bei + 21°C und 50 % r.F.	
Regenfest	nach ca. 1 Std. bei +21 °C und 50 % r.F.	
Lagerbedingungen	trocken frostfrei Ohne direkte Sonneneinstrahlung	
Lagertemperatur min	5 °C	
Lagertemperatur max	30 °C	



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.