



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8185 Alfa Bitumen REPAIR

**Einkomponentige, gebrauchsfertige
rissüberbrückende Bitumenmasse**



Außen

Technische Daten:

| Eigenschaften | Wert | Norm |
|--|--|--------------------|
| Bindemittel: | Polymerbitumen | |
| Lösemittel: | Kohlenwasserstoffe | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Verbrauch: | Nassschichtdicke je 1,5 kg/m ² je Lage | |
| Flammpunkt: | >23 °C | DIN 53 213, Teil 1 |
| Festkörperanteil: | Ca. 57 % | |
| Schichtdicke: | 1 kg/m ² Nassauftrag = 0,5mm Trockenschicht | |
| Lagerung: | Im Originalgebinde mind. 12 Monate lagerfähig. | |
| Wärmebeständigkeit bei + 100 °C, Schichtdicke 1 mm, 2 Std. | Kein Abfließen | DIN 52 123 |
| Kältebeständigkeit bei - 15 °C, Schichtdicke 1 mm, 20 mm Rundstab | Kein Abplatzen | DIN 52 123 |

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1