



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8194 Alfa Mauerwerksinjektion

Hydrophobierende, gebrauchsfertige Injektionsflüssigkeit mit geringem Verbrauch



Außen

Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Eigenschaften:	Gebrauchsfertige Mischung, wasserabweisend, hydrophobierend, geeignet für Durchfeuchtungen bis 99,9 % und hohe Selbstverteilung im Mauerwerk
Anwendungsgebiet:	Mauerwerk
Farbe:	Farblos
Viskosität:	Flüssig
Verarbeitungstemperatur:	Mind. 3 °C
Injektionsdruck:	0,5 – 6 bar
pH Wert:	Neutral, alkalifrei
Dichte:	0,8 g / cm ³
Haltbarkeit:	12 Monate
Lagerung:	Frostfrei
Verbrauch* Horizontalsperre: Wandstärke bis 40 cm Wandstärke über 40 cm	5 Flaschen 10 Flaschen
Verbrauch* Flächensperre: Wandstärke bis 40 cm Wandstärke über 40 cm	20 Flaschen / m ² 40 Flaschen / m ²

*pro 1 m Sperre, Bohrlochabstand: 20 cm

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1