



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8200 Alfa purSeal Flüssigkunststoff

Lösemittelfreie, hochwertige, gebrauchsfertige 1K-Flüssigabdichtung mit ETAG 005 Zulassung



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Farbe	Silbergrau	
Basis	Silanmodifiziertes Polyurethan	
Aushärtungsmechanismus	Luftfeuchtigkeit	
Viskosität	dickflüssig	
Dichte	1,4 g / cm ³	
Brandverhalten (DIN 13501-1)	Klasse E (normalentflammbar)	DIN 4102-1
Verarbeitungstemperatur min.	0 °C	
Verarbeitungstemperatur max.	30 °C	
Untergrundtemperatur min.	0 °C	
Untergrundtemperatur max.	60 °C	
Verbrauch Min.	3,3 kg / m ²	
Regenfest	70 Minuten bei +20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit	
Begehbar	24 Stunden bei +20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit	
Überarbeitbar	24 Stunden	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.