



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8205 Alfa PUR-Dicht Easy+

Einkomponentige, verarbeitungsfertige, faserarmierte
1K Reparaturbeschichtung



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Farbe	Steingrau	
Basis	Silanmodifiziertes Polyurethan	
Aushärtungsmechanismus	Luftfeuchtigkeit	
Viskosität	dickflüssig	
Dichte	1,4 g / cm ³	
Verarbeitungstemperatur min.	0 °C	
Verarbeitungstemperatur max.	30 °C	
Untergrundtemperatur min.	0 °C	
Untergrundtemperatur max.	60 °C	
Verbrauch Min	1,5 kg / m ²	
Regenfest	70 Minuten	
Begehbar	nach ca. 2 Tagen	
Überarbeitbar	24 Stunden	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.