



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8205 Alfa PUR-Dicht Easy+

**Einkomponentige, verarbeitungsfertige,
faserarmierte 1K Reparaturbeschichtung**



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Relative Luftfeuchtigkeit:	25 bis 100 %	-
Verarbeitungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C	-
Untergrundtemperatur:	-5 °C bis +60 °C	-
Untergrundfeuchte:	Max. 20 %	-
Systembasis:	Silanterminiertes Polyurethan	
Aushärtung:	Luftfeuchtigkeit	
Viskosität:	Dickflüssig, thixotrop	
Dichte:	1,4 g / cm ³	
Isocyanate:	Keine	
Verarbeitungszeit:	1,5 h	-
Regenfest:	Nach 70 min. (20 °C / 50 % Luftfeuchtigkeit)	-
Begehrbar:	Nach 2 Tagen (20 °C / 50 % Luftfeuchtigkeit)	-
Volle Haftung:	Nach 3 Tagen (20 °C / 50 % Luftfeuchtigkeit)	-
Weiterbeschichtbar:	Innerhalb eines Tages, im Anschluss muss grob angeraut und gereinigt werden.	-
Lagerung:	12 Monate haltbar	-

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Farbe:	Steingrau	-
Verbrauch:	1,5 kg / m ²	-

Hinweis

Alfa PUR-Dicht Easy+ ist eine faserverstärkte Speziallösung. Die Zertifizierung von ETAG 005 und ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt nicht vor. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Fachregelwerks des Dachdeckerhandwerks sowie der DIN 18531.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2 / 1