



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8208 Alfa Caravan-DICHT

Dauerelastischer, schnell abbindender Hybriddichtstoff



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Farbe:	Weiß	
Füllmenge:	300 ml	
Dichte:	Ca. 1,5 g/cm ³	
Shore-A-Härte:	Ca. 45	
Haubildung:	Ca. 10 bis 15 Min. bei 23 °C, 50 % Luftfeuchtigkeit	
Durchhärtung:	Ca. 3 bis 4 mm / Tag in 24 Std. bei 23 °C, 50 % Luftfeuchtigkeit	
Härtungssystem:	MS-Polymer	
Zulässige Gesamtverformung:	Max. 25 % (HM-25)	
Zugfestigkeit:	1,1 N/mm ²	DIN 53504
Temperaturbeständigkeit:	Ca. -40 °C bis +90 °C	
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C	
Viskosität:	Pastös, standfest	
Lagerung:	12 Monate kühl und trocken im Originalgebinde	



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1