



Alfa GmbH  
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
 73463 Westhausen / Germany  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25  
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

## 826 Alfa proteXos FINAL PROTECT

### Produktbeschreibung

**Alfa proteXos FINAL PROTECT** ist eine einkomponentige UV- Schutzbeschichtung, die speziell dafür entwickelt wurde, die abgedichtete Fläche zu gestalten.

#### Hauptanwendungsbereiche:

UV-Schutz für **Alfa proteXos ETAG-SEAL**, die dauerhaft UV-Strahlung und leichtem Fußgängerverkehr (Privatbereich) ausgesetzt ist.

- Balkone
- Terrassen
- Dächer

### Technische Daten

Höchstzugkraft:	DIN 53504	12 MPa
Bruchdehnung:	DIN 53504	250 %
Klebkraft auf <b>Alfa proteXos ETAG-SEAL</b> :		> 1,5 MPa (Bruch im Beton)
Härte:	DIN ASTM D2240	25 Shore D
Klebefreie Zeit:	20° C / 50 % rel. Feucht.	4 Stunden
Überstreichbare Zeit:	20° C / 50 % rel. Feucht.	3 – 6 Stunden
Begehbar (leichter Fußgängerverkehr):	20° C / 50 % rel. Feucht.	24 Stunden
Aushärtungszeit:	20° C / 50 % rel. Feucht.	7 Tage
Lagertemperatur:		5° C – 25° C
Alterungsbeständigkeit:		12 Monate

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.