



Qualität für's Handwerk!

Technisches Datenblatt



848 Alfa MK Express

Elastischer, feuchtigkeitsvernetzender, einkomponentiger MS Dichtklebstoff. Frei von Isocyanaten und Lösemitteln, nicht schrumpfend. Speziell entwickelt für Arbeiten, bei denen große Kraft und schnelle Vernetzung notwendig sind.

INNEN
AUSSEN

Technische Daten:

Eigenschaften	Prüfung	Wert
Nicht ausgehärtete Masse:		
Spezifisches Gewicht:		1,50 g/ml
Konsistenz:		Paste
Feststoff:	2 Stunden bei 120 °C	99,5 %
Verarbeitungstemperatur:		+5 - +40 °C
Hautbildung:	Bei 20 °C	10 Minuten
Aushärtungszeit:	Bei 20 °C	4 mm pro Tag
Ausgehärtete Masse:		
Shore A härte:	DIN 53505	65
Volumenveränderung	DIN 53504	325 %



Qualität für's Handwerk!

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Bruchdehnung:	DIN 53504	2,80 N / mm ²
Elastizität:	DIN 53504	1,80 Mpa
Temperaturbeständig:		-40 °C bis +90 °C
Lagerfähigkeit:		18 Monate in einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Zwischen +5 °C und +35 °C im Original Gebinde.

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.