



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

848 Alfa MK Express

**MS-Polymer-Dichtklebstoff mit einer
Klebkraft von 230 kg/m²**



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Frischer Klebstoff		
Spezifisches Gewicht:	1,54 g/ml	
Konsistenz:	Thixotrop Klebstoff	
Feststoff:	99,5 %, 2 Stunden bei 120 °C	
Hautbildungszeit:	10 min bei +20 °C	
Ausgehärteter Klebstoff		
Elastizität:	1,8 N/mm ²	DIN 53504
Reißfestigkeit:	2,8 N/mm ²	DIN 53504
Bruchdehnung:	325 %	DIN 53504
Shore-A Härte:	65	DIN 53505
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +90 °C	
Lagerung:	Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken zwischen +5 und +35 °C lagern	
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +40 °C	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1