

Technisches Datenblatt

854 Alfa Strukturacryl

Produktbeschreibung:

Das **854 Alfa Strukturacryl** ist ein plastoelastischer, einkomponentiger, Acryl-Dichtstoff, welcher sich hervorragend für Wandriss- und Wandlochreparaturen im Innen- und Außenbereich eignet.

Technische Daten:

Frische Masse

Basis:		Acryldispersion
Konsistenz:		Paste
Aushärtungssystem:		Wasserverdunstung
Spezifisches Gewicht:		1750 ± 30 kg/ m ³
Hautbildungszeit:	23°C/50% rel. Feucht.	15 ± 5 min
Verarbeitungstemperatur:		+5°C bis +40°C

Ausgehärtete Masse

Shore-A-Härte:	ISO 868	30 - 40
Zugfestigkeit:	ISO 8339	0,2 ± 0,3 MPa
Bruchdehnung:	ISO 8339	250 ± 100 %
Volumenänderung:	SIST ISO 10563	13 ± 1%
Temperaturbeständigkeit:		-20°C bis +75°C
Lagerung:		bei kühler (10 – 30 °C) und trockener Lagerung mindestens 12 Monate

Um eine Gewährleistung und die hervorragenden Eigenschaften des Produktes zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de