



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 8540 Alfa MK Metall

Dauerelastischer Montagedichtklebstoff in Alu-Optik



Außen

Innen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Farbe:	Alu-Optik	
Spez. Gewicht / Gewicht:	Ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>	
Shore-A-Härte:	Ca. 45	
Hautbildung: (bei 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)	Ca. 10 – 15 Min.	
Durchhärtung: (in 24 Std. bei 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)	Ca. 3 – 4 mm/Tag	
Härtungssystem:	MS-Polymer	
Zulässige Gesamtverformung:	Max. 25 % (HM-25)	
Zugfestigkeit:	1,1 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53504
Temperaturbeständigkeit:	Ca. -40 °C bis +90 °C	
Verarbeitungstemperatur:	Von +5 °C bis +40 °C	
Viskosität:	Pastös, standfest	
Lagerung:	Kühl und trocken	
Haltbarkeit:	12 Monate	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1