



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

855 Alfa MK 2000

**Fugenfüllender Montageklebstoff
mit einer Klebkraft von 130 kg/m²**



Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Frischmasse	
Grundlage:	Akryldispersion
Form:	Paste
Spezifisches Gewicht:	1.340 ± 30 kg / m ³
Schalenbildungszeit:	25 bis 30 min bei 23 °C / 50 % r.F.
Anwendungstemperatur:	+5 bis +40 °C
Gehärtete Masse	
Zugscherfestigkeit:	3,10 ± 0,20 MPa, SIST EN 205
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis +75 °C
Lagerung:	24 Monate an einer trockenen Stelle, bei Temperatur zwischen +5 und +25 °C, in geschlossener Originalverpackung.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1