

Alfa Alfa Alfa Alfa

1K-PUR-Montage-Klebstoff • 1K-PUR-Montage-Klebstoff •

Alfa MK-PU ist ein Polyurethan Montagekleber und zeichnet sich besonders durch seine schnelle Reaktionszeit sowie durch seine schnelle und gleichmäßige Durchhärtung und kurze Presszeiten aus. Besonders geeignet als Montagekleber im Fenster-, Türen-, Metallbau sowie bei Arbeiten mit dem Werkstoff Holz (Fußbodenleisten und Laminatverlegung).

Anwendung: Die Oberflächen der zu verbindenden Werkstücke müssen trocken, staub- und fettfrei, gereinigt sein. Je nach Materialoberfläche ist zu prüfen, ob durch Anschleifen oder Primern das Klebergebinis verbessert werden kann. Polyolefine (u. a. PE, PP) lassen sich ohne Vorbehandlung z. B. Plasma oder Corona-Vorfahren nicht kleben. Bei Verklebung auf PS-hart-Oberflächen wird grundsätzlich ein Primern empfohlen. Der Klebstoff wird einseitig auf eines der Fügeteile als Raupе aufgetragen. Bei nichtsaugenden Werkstoffen (Materialsaugte < 8 %) miteinander muss der Klebstoff zusätzlich mit Wasser „feinst bestäubt“ werden, um die vollständige Aushärtung zu erzielen. Innerhalb der Hautbildzeiten müssen die Werkstücke gefügt werden. Nach dem Fügen werden die Teile bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixiert/gepresst. Hervorgetretenen Klebstoff im frischen Zustand entfernen. Gelebte Werkstücke erst nach vollständiger Durchhärtung des Klebstoffs überlackieren. Bei Klebefugendicken > 2,5 mm sind Abbinde-, Press- und Durchhärtezeiten deutlich länger, Klebefugendicken > 5 mm sind auszuschließen. Technisches Merkblatt beachten. **Verklebungen Alu, Kupfer, Messing:** nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen; diese Materialien nicht ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen kleben. **Verklebung Lärche:** Bei Lärche-Verleimungen im Außenbereich dürfen grundsätzlich keine 1-K-PUR-Klebstoffe eingesetzt werden. Bei Massivholzverleimungen sollte der Pressdruck > 1 N/mm sein. Ausgehärtete Masse verändert sich durch UV-Belastung in der Farbe, nicht aber in der Festigkeit der ausgehärteten Klebefuge! Hautbilde-, Fügezeiten sowie erforderliche Press- und Weiterverarbeitungszeiten können nur durch eigene Versuche ermittelt werden. Vom Verarbeiter sollten zu den angegebenen Richtwerten entsprechend Sicherheitszuschläge vorgeesehen werden.

Farbe: beige

Viskosität: mittelviskos-pastös

Hautbildezeit - nass: ca. 2 min

Hautbildezeit - trocken: ca. 5 min

Funktionsfestigkeit: ca. 15 min.

Aushärtgeschwindigkeit: ca. 2,5 mm in 24 h

7 Tage bis zum Erreichen der Endfestigkeit

Reinigung: Frischen, nicht ausgehärteten Klebstoff von den Oberflächen und Verarbeitungsgeräten entfernen. Reinigung von ausgehärtetem Klebstoff ist nur mechanisch möglich.

Gefahr! Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Gesicht-/Augenschutz tragen. Atemschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält: Methylendiisocyanat, modifiziert, Dibutylzinnldiurat.



Alfa MK PU
Artikel-Nr. 859 0310K



Alfa MK Montage-Klebstoff PU

gute Witterungs-
beständigkeit
gute Verbundfestigkeit
gute Wärmeleblefestigkeit
lösemittelfrei
fugenfüllend
schleifbar
gute Ädhäsions-
eigenschaften
Überlackierbar
sehr kurze Presszeiten
universell Einsetzbar



Alfa MK PU

1K-PUR-Montage-Klebstoff Zähelastisch und fugenfüllend kleben

Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

Inhalt
310 ml
e 470 g

