



Technisches Datenblatt

AD10 AXOL Flachdach- Abdichtung

**Flexible, leicht zu verarbeitende
Garagen- und Flachdachabdichtung**



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Inhaltsstoffe:	Kunstharz-Dispersion, Farbpigmente, funktionelle Füllstoffe
Verpackung:	PE-Eimer
Gebinde:	12 kg
Farbtöne:	Ziegelrot, Anthrazit, Kieselgrau
Dichte:	ca. 1,4 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Wärmestandfestigkeit:	> 150 °C
Kältebruch:	-20 °C (25 mm Dorn)
Bruchdehnung:	Ca. 195 %
Max. Zugfestigkeit:	1,43 N/mm ²
Rissüberbrückung:	> 2 mm bei 1,5 mm Schichtdicke ohne Gewebeeinlage
Dichtigkeit gem. AIB:	> 1 bar / 24 Std.
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ :	Ca. 1.320
Trocknungszeit bei 1 mm Schichtdicke auf Beton:	Staubtrocken nach ca. 1 Std. bei +20 °C und 60 % r.F.
Regenfest bei 1 kg/m ² Auftragsmenge:	Nach ca. 5 Std. bei +20 °C und 60 % r.F.
Durchgetrocknet und belastbar:	Nach 12 bis 24 Std. bei +20 °C und 60 % r.F.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2



Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Lagerung:	Frostfrei, 12 Monate
Verbrauch	
Flachdächer, je Anstrich:	Ca. 1,5 kg/m ²
Bei 2 Anstrichen mit Vlieseinbettung:	Ca. 2,5 kg/m ²
Dachziegel (Steildächer):	Ca. 0,3 kg/m ²
Faserzementdächer:	Ca. 0,5 bis 1 kg/m ²

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2