Untergrundtabelle

DA14 AXOL 1K Detail

Lösemittelfreie, elastische, rissüberbrückende Detailabdichtung

Untergrund / Material	Grundierungsempfehlung
Mineralische Untergründe (nicht genutzte, unbelastete Flächen, z. B. Anschlüsse)	
Beton	Keine Grundierung [1; 2]
Putz	Keine Grundierung [1; 2]
Mauerwerk	Keine Grundierung [1; 2]
Estrich (Anhydrit / Zement)	Keine Grundierung [1; 2]
Fliesen	Keine Grundierung [1; 2]
Naturstein	Keine Grundierung [1; 2]
Metallische Untergründe	
Aluminium, eloxiert	UN73 AXOL Grundierung UNI [4; 3; 2]
Aluminium	UN73 AXOL Grundierung UNI [4; 3; 2]
Edelstahl	UN73 AXOL Grundierung UNI [4; 3; 2]
Stahl, Stahlblech	UN73 AXOL Grundierung UNI [4; 3; 2]
Verzinkter Stahl	UN73 AXOL Grundierung UNI [4; 3; 2]
Titanzink	UN73 AXOL Grundierung UNI [4; 3; 2]
Sonstige Untergründe	
Glas (unbehandelt / unvergütet)	UN73 AXOL Grundierung UNI [4; 3; 2]
PVC (Hart)	UN73 AXOL Grundierung UNI [4; 3; 2]
GFK	UN73 AXOL Grundierung UNI [4; 3; 2]
Holz, Sperrholz, Spannplatten, MDF-Platten	Keine Grundierung [6]
Holzfaserdämmplatten	Keine Grundierung [6]
Pulverbeschichtungen	UN73 AXOL Grundierung UNI [4; 3; 2]

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
E-Mail: kontakt@axol-bautenschutz.de
axol-bautenschutz.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 09-2026

Untergrundtabelle

Untergrund / Material	Grundierungsempfehlung
Bituminöse Untergründe	
Bitumenbahnen beschiefert (vorhandener Schieferanteil > 60 %)	Keine Grundierung
Abdichtungsbahnen	
Alkorflex	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Alkorplan	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
AlkorTec	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
AlkorTop	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Alwitra Evalastic	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Alwitra Evalon V	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Bauder Thermofin (F15 / F18 / F20)	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Bauder Thermofol M / U	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Bauder Thermoplan T	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Carlisle Sure Seal	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Cosmofin FG	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Dachprotect EPDM	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Derbicolor	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Duraproof	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Extrubit, Extrupol	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Fatrafol 810	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Firestone RubberGard4	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Flagon Premio / eco (FPO)	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Flagon SR / SV (PVC)	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Giscolene	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Hertalan	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Hyperflex	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Icopal Universal	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
E-Mail: kontakt@axol-bautenschutz.de
axol-bautenschutz.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 09-2026

Untergrundtabelle

Untergrund / Material	Grundierungsempfehlung
Abdichtungsbahnen	
Inofin FR-V	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Mapeplan M	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Mapeplan T	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Monarplan W / FM	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Novoproof (DA / DA-F / DA-FG / DA-K / DA-S / DA-G / DA-P / FA / FAI)	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Phoenix RESITRIX	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Polyfin (3012 / 3015 / 3016 / 3018 / 3020)	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Polyfin (Duo 3015 / Duo 3018 / Duo 3020 / Duo 5018 SK)	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Prelasti (EPDM)	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Protan (PVC)	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Resistit	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Resitrix	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Rhenofol CG / CV	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Sarnafil TS77 (FPO)	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Sikaplan SGmAG18	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Sucoflex CB	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Superseal	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Vaeplan	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Vedafin F15	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]
Vedafol	KS72 AXOL Grundierung KS [4; 5]

1 = Anschleifen mit Diamanttopfscheibe
2 = Absaugen des Schleifstaubs
3 = Anrauen mit Schleifpapier oder Schleifscheibe
4 = Reinigen mit geeignetem Reiniger
5 = Aufbringen der Grundierung mithilfe eines Scheuerpads
6 = Horizontale Fläche mit Trennlage

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
E-Mail: kontakt@axol-bautenschutz.de
axol-bautenschutz.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 09-2026