



## Technisches Datenblatt

### DA14 AXOL 1K Detail

**Lösemittelfreie, elastische, rissüberbrückende  
Detailabdichtung**



Innen **Außen**

#### Technische Daten:

| Eigenschaften                            | Wert                                                 | Norm |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| Basis                                    | Polyurethan-Hybrid                                   |      |
| Farbe                                    | Telegrau                                             |      |
| Untergrundtemperatur min.                | -5 °C                                                |      |
| Untergrundtemperatur max.                | 50 °C                                                |      |
| μ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) | ca. 864                                              |      |
| Brandverhalten (DIN 13501-1)             | Klasse E (normalentflammbar)                         |      |
| Rissüberbrückung                         | ca. 2 mm                                             |      |
| Verbrauch Min.                           | ca. 3,2 kg / m <sup>2</sup>                          |      |
| Begehbar                                 | nach ca. 12 Std. bei +21 °C und 50 % r.F.            |      |
| Regenfest                                | nach ca. 1 Std. bei +21 °C und 50 % r.F.             |      |
| Lagerbedingungen                         | frostfrei<br>kühl<br>Ohne direkte Sonneneinstrahlung |      |
| Lagertemperatur min                      | 5 °C                                                 |      |
| Lagertemperatur max                      | 30 °C                                                |      |



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1