



Untergrundtabelle

FA70 AXOL 1K Dach

**Lösemittelfreie, rissüberbrückende Flachdachabdichtung
mit europäischer technischer Bewertung**

Untergrund/Material	Grundierungsempfehlung
Mineralische Untergründe (nicht genutzte, unbelastete Flächen, z. B. Anschlüsse)	
Beton	Keine Grundierung ^{1; 2}
Putz	Keine Grundierung ^{1; 2}
Mauerwerk	Keine Grundierung ^{1; 2}
Estrich (Anhydrit / Zement)	Keine Grundierung ^{1; 2}
Fliesen	Keine Grundierung ^{1; 2}
Naturstein	Keine Grundierung ^{1; 2}
Metallische Untergründe	
Aluminium, eloxiert	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Aluminium	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Edelstahl	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Stahl, Stahlblech	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Verzinkter Stahl	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Titanzink	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Sonstige Untergründe	
Glas (unbehandelt / unvergütet)	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
PVC (Hart)	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
GFK	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Holz, Sperrholz, Spanplatten, MDF-Platten	Keine Grundierung ⁶
Holzfaserdämmplatten	Keine Grundierung ⁶
Pulverbeschichtungen	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2



Untergrundtabelle

Untergrund / Material	Grundierungsempfehlung
Bituminöse Untergründe	
Bitumenbahnen beschiefert (vorhandener Schieferanteil > 60 %)	Keine Grundierung
Abdichtungsbahnen	
Alkorflex	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Alkorplan	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
AlkorTec	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
AlkorTop	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Alwitra Evalastic	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Alwitra Evalon V	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Bauder Thermofin (F15/F18/F20)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Bauder Thermofol M/U	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Bauder Thermoplan T	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Carlisle Sure Seal	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Cosmofin FG	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Dachprotect EPDM	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Derbicolor	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Duraproof	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Extrubut, Extrupol	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Fatrafol 810	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Firestone RubberGard4	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Flagon Premio/eco (FPO)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Flagon SR/SV (PVC)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Giscolene	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Hertalan	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Hyperflex	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Icopal Universal	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2