

FA70 AXOL 1K Dach

**Lösemittelfreie, rissüberbrückende
Flachdachabdichtung mit europäischer technischer
Bewertung**



Innen Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Basis	Polyurethan-Hybrid	
Farbe	Telegrau	
Untergrundtemperatur min.	-5 °C	
Untergrundtemperatur max.	50 °C	
μ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand)	ca. 864	
Brandverhalten (DIN 13501-1)	Klasse E (normalentflammbar)	
Rissüberbrückung	ca. 2 mm	
Verbrauch Min.	ca. 3,2 kg / m ²	
Begehbar	nach ca. 12 Std. bei +21 °C und 50 % r.F.	
Regenfest	nach ca. 1 Std. bei +21 °C und 50 % r.F.	
Lagerbedingungen	frostfrei trocken Ohne direkte Sonneneinstrahlung	
Lagertemperatur min	5 °C	
Lagertemperatur max	30 °C	



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.