Technisches Datenblatt



GB21 AXOL Boden-Grundierung

Diffusionsfähige 2-komponentige Grundierung für WB20 AXOL Wand- und Bodenbeschichtung

Innen Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Basis	Expoxidharzdispersion	
Verbrauch Min.	ca. 0,15 kg / m²	
Verarbeitungszeit	ca. 20 min.	
Begehbar	nach ca. 6 Std.	
Belastbar nach min	5 Tagen	
Überarbeitbar	nach ca. 24 Std.	
Verarbeitungstemperatur min.	8 °C	
Verarbeitungstemperatur max.	25 °C	
Dichte	ca. 1,05 kg / l	
µ-Wert min. (Wasserdampfdiffusionswiderstand)	300	
µ-Wert max. (Wasserdampfdiffusionswiderstand)	500	
Lagerbedingungen	frostfrei kühl trocken	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@axol-bautenschutz.de
axol-bautenschutz.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 10-2026