



Untergrundtabelle

KA20 AXOL 1K Keller

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige, elastische Kellerabdichtung

Untergrund/Material	Grundierungsempfehlung
Mineralische Untergründe (nicht genutzte, unbelastete Flächen, z. B. Anschlüsse)	
Beton	Keine Grundierung ^{1; 2}
Putz	Keine Grundierung ^{1; 2}
Mauerwerk	Keine Grundierung ^{1; 2}
Estrich (Anhydrit / Zement)	Keine Grundierung ^{1; 2}
Fliesen	Keine Grundierung ^{1; 2}
Naturstein	Keine Grundierung ^{1; 2}
Metallische Untergründe	
Aluminium, eloxiert	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Aluminium	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Edelstahl	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Stahl, Stahlblech	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Verzinkter Stahl	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Titanzink	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Sonstige Untergründe	
Glas (unbehandelt / unvergütet)	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
PVC (Hart)	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
GFK	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Holz, Sperrholz, Spanplatten, MDF-Platten	Keine Grundierung ⁶
Holzfaserdämmplatten	Keine Grundierung ⁶
Pulverbeschichtungen	UN73 AXOL Grundierung UNI ^{4; 3; 2}

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 3



Untergrundtabelle

Untergrund / Material	Grundierungsempfehlung
Bituminöse Untergründe	
Bitumenbahnen beschiefert (vorhandener Schieferanteil > 60 %)	Keine Grundierung
Abdichtungsbahnen	
Alkorflex	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Alkorplan	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
AlkorTec	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
AlkorTop	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Alwitra Evalastic	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Alwitra Evalon V	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Bauder Thermofin (F15/F18/F20)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Bauder Thermofol M/U	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Bauder Thermoplan T	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Carlisle Sure Seal	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Cosmofin FG	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Dachprotect EPDM	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Derbicolor	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Duraproof	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Extrubut, Extrupol	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Fatrafol 810	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Firestone RubberGard4	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Flagon Premio/eco (FPO)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Flagon SR/SV (PVC)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Giscolene	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Hertalan	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Hyperflex	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Icopal Universal	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/3



Untergrundtabelle

Untergrund / Material	Grundierungsempfehlung
Abdichtungsbahnen	
Inofin FR-V	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Mapeplan M	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Mapeplan T	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Monarplan W / FM	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Novoproof (DA / DA-F / DA-FG / DA-K / DA-S / DA-G / DA-P / FA / FAI)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Phoenix RESITRIX	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Polyfin (3012 / 3015 / 3016 / 3018 / 3020)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Polyfin (Duo 3015 / Duo 3018 / Duo 3020 / Duo 5018 SK)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Prelasti (EPDM)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Protan (PVC)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Resistit	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Resitrix	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Rhenofol CG / CV	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Sarnafil TS77 (FPO)	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Sikaplan SGmAG18	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Sucoflex CB	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Superseal	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Vaeplan	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Vedafin F15	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}
Vedafol	KS72 AXOL Grundierung KS ^{4,5}

1 = Anschleifen mit Diamanttopfscheibe

2 = Absaugen des Schleifstaubs

3 = Anrauen mit Schleifpapier oder Schleifscheibe

4 = Reinigen mit geeignetem Reiniger

5 = Aufbringen der Grundierung mithilfe eines Scheuerpads

6 = Horizontale Fläche mit Trennlage

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

3/3